

X-TREME FIX

HARTER

ISOKYANÁTOVÉ TVRDIDLO
DO LEPIDEL ŘADY X-TREMEFIX
ZVYŠUJE PEVNOST SPOJE, JEHO
TEPELNOU A CHEMICKOU ODOLNOST.
ZKRACUJE DOBU ZRÁNÍ LEPIDLA.

NÁVOD K POUŽITÍ:

NA 100 DÍLŮ LEPIDLA X-TREME-FIX PŘIDEJTE 5 DÍLŮ TVRDIDLA X-TREMEFIX HARTEK, DOBŘE PROMÍCHEJTE. LEPIDLO DÁLE POUŽIJTE PODLE OBVYKLÉHO NÁVODU. DOBA ZPRACOVATELNOSTI SMĚSI: DO 12 HODIN
HOŘLAVINA 1. TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI
OBSAHUJE 4,4 (DIISOKYANÁTOTOLUEN) METHANU (TDI), ETHYLACETÁT

MNOŽSTVÍ (g):

BEZPEČNOST PRÁCE: X-TREMEFIX HARTEK JE HOŘLAVÝ, SMĚS VÝPARŮ SE VZDUCHEM JE VÝBUŠNÁ. ZAJISTĚTE DOKONALÉ VĚTRÁNÍ. DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HYGIENY (NEJÍST, NEPÍT A NEKOUŘIT). VPŘÍPADĚ NEVOLNOSTI IHNED VYHLEDEJTE LÉKAŘE.

SPOTŘEBUJTE DO: 12 MĚSÍCŮ OD DATA VÝROBY
SKLADUJTE PŘI TEPLOTÁCH OD +5 DO +28 °C MIMO DOSAH DĚTÍ. CHRAŇTE PŘED OHNĚM!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012	2013	2014	2015	2016	2017						

NESMÍ ZMRZNOUT! PRÁZDNÉ OBALY A ZBYTKY TVRDIDLA LIKVIDUJTE NA POVOLENÉ A K TOMU URČENÉ SKLÁDCE.



R-VĚTY: R11, R18, R42

S-VĚTY: S16, S29, S33, S38



Dodává: Airtex spol. s r. o.

Rokytova 2675/26, 615 00 Brno-Židenice

info@x-tremefix.com, www.x-tremefix.com